

TORONTO

Skład chemiczny / Composition	100 % PES
Gramatura / Weight	350 g/m ² (±5%)
Szerokość / Width	145 cm ± 2 cm
<hr/>	
Odporność na ścieranie / Abrasion Resistance (PN-EN ISO 5470-2:2005)	70 000 cykli / cycles
<hr/>	
Odporność koloru na tarcie / Color fastness to rubbing (ISO 105 X12:2005)	4 - 5
- suche / dry	4 - 5
- mokre / wet	
<hr/>	
Odporność koloru na światło / Color fastness to light (ISO 105 B02)	6 - 7
<hr/>	
Odporność na pilling / Pilling resistance (ISO 12945-2)	5
<hr/>	
Trudnopalność / FR	Na zamówienie / On request

Czyszczenie i pielęgnacja / Cleaning and care



1. Informujemy, że kolorystyka tkanin może nieznacznie odbiegać od próbek zamieszczonych w katalogach.
2. Wyniki testów zostały zgromadzone z różnego rodzaju próbek materiałów i reprezentują średnią rezultatów.
3. Firma Lech nie ponosi odpowiedzialności za powstałe szkody w wyniku niepoprawnego użytkowania i czyszczenia materiału.
4. Efekt pillingu i mechacenia tkanin powstały podczas użytkowania mebli jest rzeczą naturalną.
5. Migracja barwników z tkanin o kolorach intensywnych i ciemnych na jasne jest naturalna i nieunikniona.
6. Uszkodzenia mechaniczne nie podlegają reklamacji.

1. Informujemy, że kolorystyka tkanin może nieznacznie odbiegać od próbek zamieszczonych w katalogach.
2. Wyniki testów zostały zgromadzone z różnego rodzaju próbek materiałów i reprezentują średnią rezultatów.
3. Firma Lech nie ponosi odpowiedzialności za powstałe szkody w wyniku niepoprawnego użytkowania i czyszczenia materiału.
4. Efekt pillingu i mechacenia tkanin powstały podczas użytkowania mebli jest rzeczą naturalną.
5. Migracja barwników z tkanin o kolorach intensywnych i ciemnych na jasne jest naturalna i nieunikniona.
6. Uszkodzenia mechaniczne nie podlegają reklamacji.



WaterStop